



Wood Lover




GARDEN

PROTECTION DU BOIS MAT POUR EXTÉRIEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • S'imprègne fort dans le bois. • Résistant aux intempéries et régulateur d'humidité. • Non filmogène, ne pèle et ne s'écaille pas. • Peut s'appliquer sur les autres couches de protection, carbolinéum inclus. • Sans danger pour les plantes et animaux. • Finition pour bois extérieurs, mate et microporeuse. • Protection mate des bois bruts et meubles de jardin.
MODE D'EMPLOI	
APPLICATION	Brosse plate ou pistolet à basse pression. Bien mélanger le produit avant et en cours d'application.
DILUTION	Ne pas diluer.
CONDITIONNEMENT	2,5 L.
SÉCHAGE	À 23 °C et 50 % H.R. <ul style="list-style-type: none"> • manipulable : 6 à 8 h. • recouvrable : 24 h.
RENDEMENT	14 m ² /L sur bois raboté.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Au white-spirit immédiatement après l'utilisation.
STOCKAGE	Conserver au sec. Après utilisation, bien refermer le bidon.
PRÉCAUTIONS	Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas respirer les vapeurs de solvant. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Contient 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
PRÉPARATION DU SUPPORT	Le bois doit être sec, propre et absorbant. Bois neufs : Les bois gras et contenant des matières anti-oxydantes doivent être dégraissés à l'essence légère (danger d'inflammabilité). Rénovation : Poncer ou enlever les anciennes couches de peinture ou de lasure. Les anciennes imprégnations, y compris les produits bitumineux et les sels, peuvent être recouverts après nettoyage. Bois attaqués par champignons ou insectes : Traiter préalablement au WOOD SOS.
SYSTÈME	Bois neufs : Sur des bois déjà imprégnés appliquer deux couches de GARDEN. Pour la protection en profondeur du bois contre la pourriture, les moisissures, les algues, il est conseillé d'appliquer préalablement une couche de WOOD SOS ou WOOD PROTECTOR. Rénovation : Prévoir éventuellement un ponçage ou nettoyage. Appliquer une couche de GARDEN.
CARACTÉRISTIQUES	Liants : hydrocarbures aliphatiques. Pigments : stables à la lumière. Diluant : white-spirit + eau. Point d'éclair : 65 °C. Extrait sec en poids : 21 ± 2. Extrait sec en volume : 16 ± 2. Viscosité (coupe Afnor 4 à 23 °C) : 15 - 30. Densité : 0,93 ± 0,03. COV: valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/e) : 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84