



Wood Lover



PARKET OIL 2 IN 1

ESCALIERS, PARQUETS ET MOBILIER - HUILE POLYURÉTHANE ULTRA RÉSIDANTE

DESCRIPTION DU PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Protège et embellit tous les ouvrages en bois d'intérieur (parquets, escaliers, plans de travail, lambris...). • Idéal pour tous locaux devant être mis rapidement en trafic, nécessitant une maintenance simplifiée.
PROPRIÉTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Huile mate à base de résines polyuréthanes modifiées. • Idéale pour bois bruts ou anciennement huilés. • Formule trafic intense. • Odeur agréable. • PARKET OIL 2 IN 1 conserve l'aspect naturel du bois. • Grand confort d'application. Séchage rapide. • Pénétration optimale, nourrit le bois en profondeur. • Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, y compris ammoniacés. Protection renforcée contre l'eau. • Ne nécessite pas de lustrage ni de matériel d'application lourd et coûteux. PARKET OIL 2 IN 1 peut, en 1^{ère} couche seulement, être teinté avec un colorant universel (max. 3 %). Toujours faire un essai préalable. • Maintenance aisée.
DESTINATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • S'applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce genre d'ouvrage. • Convient en rénovation sur supports bruts ou anciennement huilés.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<p>Finition : Mate. Liant : Résines polyuréthanes modifiées. Solvant : Eau. Densité (à + 20 °C) : 1,028 ± 0,05. Viscosité : Liquide semi-fluide. Extrait sec : 28 % ± 2. Point d'éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Conditionnements : 0,75l et 2,5l. Teintes : Invisible, Blanc antique, Gris antique. Séchage (données à 20 °C et 50 % d'hygrométrie relative) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 30 minutes. - Trafic normal : 24 heures. • Sec au toucher : 1 à 2 heures. - Trafic intense : 2 semaines. • Égrenable : 4 à 6 heures. - Dureté finale : 2 semaines. • Recouvrable : 4 à 12 heures. <p>COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 140 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l.</p>
PRÉPARATION DU SUPPORT	PARKET OIL 2 IN 1 s'applique sur un support sec, propre, sain et préparé selon les normes en vigueur.
MATÉRIEL D'APPLICATION	• Rouleau synthétique microfibre, spalter (spécial vitrification), pistolet Airless ou Airmix.
RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. • Mélanger soigneusement le produit. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. • Le bois doit être propre, sec, non gras. • Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10 °C et supérieure à 25 °C et dans tous les cas, se conformer aux normes/DTU en vigueur. • Pour tous renseignements complémentaires contacter notre service technique.
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une première couche régulière et garnie de PARKET OIL 2 IN 1. • Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones. • Laisser sécher 3 à 4 heures selon les conditions ambiantes, avant d'appliquer une deuxième couche si nécessaire.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France

T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

CONSEIL DE PRO	Selon le résultat souhaité, on peut procéder à un léger égrenage (grains n°180 à 200) pour casser les petites aspérités du bois puis dépoussiérer minutieusement.
RECOMMANDATIONS APRÈS APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Attendre au minimum 24 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins. • Ne pas recouvrir le support huilé par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l'application de PARKET OIL 2 IN 1.
RENDEMENT	15 à 20 m ² /l par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
MAINTENANCE	<ul style="list-style-type: none"> • Dépoussiérer régulièrement la surface traitée avec un balai ou un aspirateur. Procéder à un balayage humide (détergent neutre et essorage maximum du matériel). • Si nécessaire, enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol avec un savon doux. • Pour une rénovation totale ou partielle, égrener la zone avec un abrasif fin. Dépoussiérer minutieusement puis appliquer une couche mince de PARKET OIL 2 IN 1 pour retrouver l'éclat du bois et le protéger à nouveau. Les retouches locales sont possibles et dépendent du niveau de dégradation de la couche d'origine.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL D'APPLICATION	Eau, immédiatement après utilisation.
STOCKAGE	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
DATE DE MISE À JOUR	Mars 2014.

* Même fabricant



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84