

Wood Lover



WOOD PRIMER

PRIMER ET PROTECTION INCOLORE À BASE D'EAU

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Grâce à l'imprégnation du WOOD PRIMER, le bois est protégé en profondeur.
- Incolore.
- Garantit une protection préventive et incolore des portes, châssis et chalets de jardin.
- Facile à appliquer à la brosse.
- Garantit une protection durable contre les intempéries.
- Primer incolore pour le bois qui le protège avant l'application d'une lasure, un vernis ou une peinture.
- Haute pénétration.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

Brosse.

DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

CONDITIONNEMENTS

0,75 L - 2,5 L - 5 L - 25 L.

SÉCHAGE

À 20 °C:

- sec : après 1 h.
- recouvrable : après 6 h.

RENDEMENT

± 12/m²/L. Le rendement par m² dépend du type de bois, et de son état.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

8 °C - 30 °C.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau tiède (pas de l'eau chaude !) Immédiatement après utilisation.

STOCKAGE

Conserver au sec. Après utilisation, bien refermer le bidon. Ne pas appliquer en dessous de 10 °C et dans le soleil ou par temps pluvieux.

PRÉCAUTIONS

Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de boissons, aliments et aliments pour bétail. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection. En cas d'accident ou en cas de maladie, immédiatement consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'inhalation ne pas provoquer le vomissement; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Peut provoquer une sensibilité excessive de la peau. Irritant.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être sec propre, absorbant et dépoussiéré.
Appliquer 1 couche de WOOD PRIMER. Puis 2 couches de AQUA LASURE ou de COLOR CHALETS.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : acrylique.
Solvant : eau.
Densité : ± 1,04 kg/L.
Point éclair : > 100 °C.
Extrait sec en poids : ± 30%.
Extrait sec en volume : ± 26%.
En cas d'intoxication, s'adresser au Centre Anti-Poison au numéro : 070/245.245.

DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84